


Nomex® Comfort

Die einzigartige Gewebetechnologie von Nomex® Comfort bietet den bewährten Schutz von Nomex® in einem leichten, atmungsaktiven und schnell trocknenden Gewebe – entwickelt für extreme Leistungsfähigkeit in der Öl- und Gas- und Petrochemieindustrie.

Nomex® Comfort bietet Komfort ohne Kompromisse.

Extremer Schutz




Besserer Schutz bei längeren Exponierungen und höheren Temperaturen



Inhärente Wärme- und Flammenbeständigkeit



Inhärenter Schutz; kann nicht ausgewaschen oder abgenutzt werden



Widerstandsfähig gegen Aufreißen und Abrieb



Ermöglicht wertvolle Fluchtzeit



Extrem strapazierfähige und langlebige Schutzlösungen

Gefahren



Explosionsartiges Feuer



Extreme Hitze



Statische Elektrizität*



Störlichtbogen

Farbe

Siehe Gewebemuster für echte Farbdarstellung.



Navy



Royal blue



Khaki



Red



Orange

Gewicht

4,5 oz/yd² / 153 g/m²

5,3 oz/yd² / 180 g/m²

6 oz/yd² / 203 g/m²

6,6 oz/yd² / 225 g/m²

Fasermischung

Nomex®, Kevlar®, antistatische Faser

*Die statische Ableitung ersetzt nicht die ordnungsgemäße Erdung bei einer Gefahr von elektrostatischer Entladung.

Zertifizierungen

Nomex®-Gewebe-Lösungen sind zertifiziert, um die aufgeführten Standards zu erfüllen.*

ASTM F1506

NFPA 2112

CGSB 155.20

ISO 11612

IEC 61482-2

EN 1149

OEKO-TEX-100

*Die Zertifizierungen für die Stoffe variieren je nach Region. Wenden Sie sich an einen DuPont-Vertreter, um weitere Informationen zu erhalten.

Typische physikalische Eigenschaften (ASTM, NFPA)

Eigenschaft	Standard	Einheiten/ Beschreibung	Nomex® Comfort	Nomex® Comfort	Nomex® Comfort	Nomex® Comfort
Flächengewicht	ASTM D3776	oz/yd ²	6,6	6,0	5,3	4,5
Reißfestigkeit (Grab-Test)	ASTM D5034	Kette (lbf)	311	285	205	186
		Schuss (lbf)	254	156	228	162
Elmendorfer Riss	ASTM D1424	Kette (lbf)	23	14	11	11
		Schuss (lbf)	22	10	13	11
Wärmeübertragungsleistung (HTP)	NFPA 2112 Abschnitt 8,2	Abstand (cal/cm ²)	15	14	13	10
		Kontakt (cal/cm ²)	8	9	6	7
Formbeständigkeit nach fünf Zyklen	AATCC 135	Kette (%)	<3	<3	<3	<3
		Schuss (%)	<3	<3	<3	<3

Typische physikalische Eigenschaften (ISO, EN)

Eigenschaft	Standard	Einheiten/ Beschreibung	Nomex® Comfort	Nomex® Comfort	Nomex® Comfort	Nomex® Comfort
Flächengewicht	ISO 3801	g/m ²	225	203	180	153
Reißfestigkeit	ISO 13934-1	Kette (N)	1387	1404	897	928
		Schuss (N)	1021	897	1048	718
Weiterreißfestigkeit	ISO 13937-2	Kette (N)	40	33	30	40
		Schuss (N)	43	36	31	36
Waschschrumpfung	ISO 5077	Kette (%)	+/- 3	+/- 3	+/- 3	+/- 3
		Schuss (%)	+/- 3	+/- 3	+/- 3	+/- 3

Gewebeschutzleistung

Eigenschaft	Standard	Einheiten/ Beschreibung	Nomex® Comfort 6,6 oz/yd ² 225 g/m ²	Nomex® Comfort 6,0 oz/yd ² 203 g/m ²	Nomex® Comfort 5,3 oz/yd ² 180 g/m ²	Nomex® Comfort 4,5 oz/yd ² 153 g/m ²
Lichtbogenbeständigkeit	ASTM F1959 IEC 61482-1-1	cal/cm ²	>4 (7,2)	>4 (7,6)	>4 (6,7)	>4 (6,1)
Thermische Prüfpuppe	NFPA 2112 (3 Sekunden)	TPBI (%)	—	19	22	30



Weitere Informationen zu Nomex® Comfort inklusive Pilling, Farbbeständigkeit sowie Gebrauch und Pflege finden Sie unter nomex.com/fabrics

DuPont Personal Protection
 @DuPontPPE

Produktsicherheitsinformationen sind auf Anfrage erhältlich. Alle Daten sind von Zertifikationsprüfungen. Die Daten können je nach Prüfstelle abweichen.

Diese Informationen entsprechen unserem aktuellen Wissen zu diesem Thema. Es wird ausschließlich angeboten, um mögliche Vorschläge für Ihre eigenen Experimente zu geben. Es ist jedoch nicht beabsichtigt, alle Tests zu ersetzen, die Sie möglicherweise durchführen müssen, um selbst die Eignung unserer Produkte für Ihre speziellen Zwecke zu bestimmen. Diese Informationen können überarbeitet werden, sobald neue Erkenntnisse und Erfahrungen verfügbar werden. Da wir nicht alle Variationen der tatsächlichen Endanwendungsbedingungen antizipieren können, GIBT DUPONT KEINE GARANTIE UND ÜBERNIMMT KEINE HAFTUNG IM ZUSAMMENHANG MIT DER NUTZUNG DIESER INFORMATIONEN. Nichts in dieser Veröffentlichung ist als Lizenz für den Betrieb unter oder als Empfehlung zur Verletzung eines Patentrechts zu betrachten.

DuPont™, das DuPont Oval Logo und alle mit ™, SM oder ® gekennzeichneten Marken und Dienstleistungsmarken, sind, sofern nicht anders angegeben, Eigentum von verbundenen Unternehmen von DuPont de Nemours, Inc.
© 2019 DuPont. OG-1050-DE (10/19)